

Sub account: 019970-004

\$0.17 0.048 DialUnits File1
\$0.17 Estimated cost File1
\$0.10 TELNET
\$0.27 Estimated cost this search
\$0.27 Estimated total session cost 0.048 DialUnits

7

File 351:DERWENT WPI 1963-2000/UD=, UM=, & UP=200003
(c) 2000 Derwent Info Ltd

*File 351: Display format changes coming in February. Try them out
now in ONTAP File 280. See HELP NEWS 280 for details.

Set Items Description

--- ----
?s pn=(jp 58063794 or jp 83063794) or an=83jp-063794
1 PN=JP 58063794
0 PN=JP 83063794
0 AN=83JP-063794
S1 1 PN=(JP 58063794 OR JP 83063794) OR AN=83JP-063794
?t 1/7

1/7/1

DIALOG(R) File 351:DERWENT WPI
(c) 2000 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

003690225

WPI Acc No: 83-50205K/198321

Aq. lubricating compsn. having good extreme pressure characteristics -
contains specified molybdenum thiocyanate cpd.

Patent Assignee: ASAHI DENKA KOGYO KK (ASAE)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 002
Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Main IPC	Week
JP 58063794	A	19830415					198321 B
JP 90027392	B	19900615	JP 81162159	A	19811012		199028

Priority Applications (No Type Date): JP 81162159 A 19811012

Patent Details:

Patent	Kind	Lan	Pg	Filing	Notes	Application	Patent
JP 58063794	A		4				

Abstract (Basic): JP 58063794 A

Aq. lubricating compsn. contains 0.05-30 wt.% of a molybdenum
complex (I): (where R1 and R2 are each 1-18C hydrocarbon gps. opt.
subst'd. by OH or alkoxy; x and y are 0-4, and x + y = 4).

Cpds. (I) is known in prior art and can be prep'd. by the process
disclosed in J45024562 and J53031646, etc. Since (I) is generally
insoluble in water, it is used by dispersing or solubilising in water
using an appropriate dispersant or solubilising agent. Pref.
dispersants or solubilising agents are polyhydroxy cpds. or their aq.
solns. in the presence of a protein or decomposed prod. of protein
and/or a surfactant. Pref. proteins are water-soluble proteins such as
casein sodium, soybean protein, etc..

Fire resistant aq. lubricating compsn. is desired in the field of
press oil, cutting oil, etc., but conventional prods. have defects in
the insufficiency of the extreme pressure characteristics and
lubricating characteristics. Such disadvantages are eliminated by this
compsn.

Derwent Class: A97; E12; H07; H08

International Patent Class (Additional): C10M-001/54; C10M-003/04;
C10M-135/18; C10M-139/00; C10M-173/02; C10N-030/06

?map anpryy temp

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 58063794 A

(43) Date of publication of application: 15.04.83

(51) Int. Cl. C10M 3/04
// C10M 1/54

(21) Application number: 56162159

(22) Date of filing: 12.10.81

(71) Applicant: ASAHI DENKA KOGYO KK


(72) Inventor: SHOJI YOSHIKAZU
SHIRAKAWA YOICHI
FUKUSHIMA ARITOSHI
KATO HIDEKATSU

(54) AQUEOUS LUBRICATING COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: An aqueous lubricating composition, containing a specific amount of a specific molybdenum compound, having improved extreme-pressure property, lubricity and fire resistance, and preferred resource saving and environmental protection, and usable for working fluid, pressing oil, cutting oil, etc.

CONSTITUTION: A composition containing 0.05W30wt%, preferably 0.1W5wt%, compound expressed by the formula $[R_1 > NC S_2]_2 Mo_2 S_x O_y$ where R_1 and R_2 are H, (alkoxyl substituted) 1W18C hydrocarbon; (x) and (y) are 0W4, and (x+y) is 4] as an essential component. The compound is generally slightly soluble in water, and preferably emulsified and/or solubilized in a polyhydroxy compound (aqueous solution thereof) in the presence of a protein (hydrolyzate thereof) and/or surfactant.



COPYRIGHT: (C)1983,JPO&Japio

⑬ 日本国特許庁 (JP)

⑭ 特許出願公開

⑯ 公開特許公報 (A)

昭58—63794

⑰ Int. Cl.³
C 10 M 3/04
// C 10 M 1/54

識別記号

庁内整理番号
7144—4H
2115—4H

⑱ 公開 昭和58年(1983)4月15日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

㉔ 水系潤滑組成物

- ⑳ 特 願 昭56—162159
- ㉑ 出 願 昭56(1981)10月12日
- ㉒ 発 明 者 東海林義和
東京都荒川区東尾久七丁目2番
35号旭電化工業株式会社内
- ㉓ 発 明 者 白川洋一
東京都荒川区東尾久七丁目2番
35号旭電化工業株式会社内

- ㉔ 発 明 者 福島有年
東京都荒川区東尾久七丁目2番
35号旭電化工業株式会社内
- ㉕ 発 明 者 加藤英勝
東京都荒川区東尾久七丁目2番
35号旭電化工業株式会社内
- ㉖ 出 願 人 旭電化工業株式会社
東京都荒川区東尾久7丁目2番
35号
- ㉗ 代 理 人 弁理士 羽鳥修

明 細 書

1. 発明の名称

水系潤滑組成物

2. 特許請求の範囲

一般式



(式中、 R_1 及び R_2 は水酸基又はアルコキシ基で置換されていてもよい炭素原子数1~18の炭化水素基で、 R_1 と R_2 は同一でも異なつてもよい。 x 、 y は0~4の整数で、 $x+y=4$ である。)で示される化合物を0.05~30重量%含有する水系潤滑組成物。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、水系潤滑組成物に関するものである。

水系潤滑組成物は耐火性の面から注目され、特に最近水含有量が多い高含水型作動液が省費性、環境保全の面から注目されているが、その

他にもプレス油、切削油等に対しても水系潤滑組成物が重用されている。

水系潤滑組成物は、極圧性、潤滑性の発現が無く、良い極圧添加剤の出現が望まれている。

本発明の目的は、有機モリブデン化合物を用いる事により上記の欠点のない潤滑性能の良い水系潤滑組成物を提供することにある。

本発明の組成物は、多量の水と、一般式



(式中、 R_1 及び R_2 は水酸基又はアルコキシ基で置換されていてもよい炭素数1~18の炭化水素基で、 R_1 と R_2 同一でも異なつてもよい。 x 、 y は0~4の整数で、 $x+y=4$ である。)で示される化合物0.05~30重量%を必須の成分として含有するものである。

一般式(II)の化合物は公知であり、たとえば特公昭45-24562号、特公昭58-31444号等に記載された方法で得ることができる。

一般式(i)の化合物は添加量が0.05重量%以上であれば効果があるが、あまり多量に加えても効果はそれほど向上しないので30重量%程度迄の使用が限度であり、一般的には0.1~5重量%程度の使用が好ましい。

一般式(ii)の化合物は一般的に水に溶けないので適当な分散剤や可溶化剤で水中に分散乃至可溶化して用いる。

分散剤、可溶化剤としては適当なものを任意に選択すればよいが、蛋白質、蛋白質分解物及び/又は界面活性剤の存在下にポリヒドロキシ化合物又はその水溶液中に乳化乃至可溶化する方法を採用するのが、経日安定性の点から好ましい。

この場合に使用される上記蛋白質としては水溶性蛋白質例えばカゼインナトリウム、大豆蛋白、炭粉乳、ホエー粉末、生卵白、乾燥卵白、血粉、肉粉、微生物蛋白、ペプトン、酵母エキス、アルブミン、ラクトアルブミン、グロブリン、ラクトグロブリン、グルテリン、プロヌミ

例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレン2級アルコールエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、アルキルフェニルホルマリン縮合物の酸化エチレン誘導体、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックポリマー等のエーテル型活性剤、例えばポリオキシエチレングリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンヒマシ油および硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステル等の如きエーテルエステル型活性剤例えばポリオキシエチレングリコール脂肪酸エステル、脂肪酸モノグリセリド、ソルビタン脂肪酸エステル、蔗糖脂肪酸エステル等の如きエステル型活性剤、例えば脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレン脂肪酸アミド、ポリオキシエチレンアルキルアミン、アルキルアミンオキサイドの如き含窒素型活性剤等が挙げられる。さらにカチオン型界面活性剤としては例えばアルキルアミン塩、4級アンモニ

ウム塩、ベンザルコニウム塩、塩化ベンジトニウム、ピリジニウム塩等が挙げられ、さらに両性界面活性剤としては例えばカルボキシベタイン型、スルホベタイン型、アミノカルボン酸塩、イミダゾリニウムベタイン、レシチン等が挙げられ、その他、非水系界面活性剤、シリコン系界面活性剤等も使用できる。

また上記界面活性剤としてはアニオン系、非イオン系、カチオン系、両性系の種々のものが使用できる。アニオン系界面活性剤としては例えば石けんN-アシルアミノ酸塩、アルキルエーテルカルボン酸、アシル化ペプチド等のカルボン酸塩、例えばアルキルスルホン酸、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩及びそのホルマリン縮合物、ジアルキルスルホコハク酸エステル塩、 α -オレフィンスルホン酸、N-アシルメチルタウリン等のスルホン酸塩、例えば硫酸化油、アルキル硫酸塩、アルキルエーテル硫酸塩、アルキルアリルエーテル硫酸塩、アルキルアミド硫酸塩の如き硫酸エステル塩、例えばアルキルリン酸塩、アルキルエーテルリン酸塩、アルキルアリルエーテルリン酸塩の如きリン酸エステル塩等が挙げられる。また非イオン系界面活性剤としては

上記の乳化乃至可溶化方法に於ては、上記界面活性剤は使用しなくてもよく、カゼインナトリウム等の蛋白質および蛋白質分解物から選ばれた物質を使用することが好ましい。

さらに上記ポリヒドロキシ化合物としては例えばプロピレングリコールの如き2価アルコール、グリセリンの如き3価アルコール、例えばソルビトール、マンニトールの如き糖アルコール、例えばグルコース、フラクトースの単糖類、シユークロース、マルトース、ガラクトース

の2糖類及び3糖類とそれ以上の高級少糖類、デンプンの加水分解によつて得られる各種の転化糖、水アメ、デキストリン、異性化糖、シロ

ツブ、ハチミツ、ジャム類等が使用できる。液状ポリヒドロキシ化合物としては上記のポリヒドロキシ化合物の中から適らばれた常温で液状のもので、例えばプロピレングリコール、グリセリン等が使用できる。

前記一般式(1)の化合物を乳化乃至可溶化するのに用いられる上記各成分の使用割合については、蛋白質、蛋白質分解物及び界面活性剤からなる群から適らばれた1種又は2種以上がそれぞれとポリヒドロキシ化合物又は更に水との合計量に対して0.005多(重量基準以下同じ)以上、好ましくは0.05多以上、特に好ましくは0.05~5多であり、ポリヒドロキシ化合物が上記の合計量に対して50多以上、好ましくは40多以上であり、例えば液状ポリヒドロキシ化合物を使用する場合、100多近くまで可能である。

本発明の前記一般式(1)で示される有機モリブデン化合物を上記の方法で乳化乃至可溶化しようとする場合、有機モリブデン化合物の融点が高く、乳化乃至可溶化が困難な場合には適当な

溶媒に溶解して乳化乃至可溶化すればよい。使用可能な溶媒としては、ヒドロキシ化合物と相溶性のないもの、たとえばジオクチルフタレート、ジイソデシルアジベート、ジオクチルアジベート、塩素化パラフィン、塩素化脂肪酸などの塩素系、エステル系の溶媒があげられる。

上記有機モリブデン化合物又はこれと溶媒からなる可溶化対象物に対し、蛋白質(分解物)、界面活性剤、ポリヒドロキシ化合物或は更に水を加えて混合すれば水に乳化乃至可溶化された有機モリブデン化合物が得られるので、これを水と混合すれば本発明の組成物が得られる。

上記の蛋白質等を含んだ乳化乃至可溶化剤と、有機モリブデン化合物或はこれと溶媒の混合物との混合割合は、前者1に対して後者4以下(重量割合)程度であるが、ゲル化しない限り、後者を多くしてもよい。

本発明の組成物は、本発明の効果を損なわない範囲で、増粘剤(たとえばセルロース系、ガム系、キトサン系、アルギン酸系、これらのア

ルカリ金属塩、エステル化物、エトキシ化物、アミン、ポリオール等からのポリオキシアルキレンポリオールたとえば牛脂アミン、シクロヘキサミンのエトキシ化物、ポリオキシアルキレングリコール或はこれらのウレタン変性物等)、防錆剤(アミン、カルボン酸塩等)、腐蝕防止剤(ベンゾトリアゾール、メルカプトベンゾトリアゾール、メルカプトベンゾチアゾール等)、消泡剤(シリコン系、アルコール系等)、着色剤、軟水化剤(EDTA等)或は前記一般式(1)の化合物以外の塩基添加剤(たとえば塩素化パラフィン、塩素化脂肪酸、硫化油質、硫化エステル、硫化オレフィン、リン酸エステル、亜リン酸エステル、ジチオカルバミン酸金属(亜鉛、鉄、銅等)塩、ジアルキル(又はアリル)ジチオリン酸塩ホスホネート、ホスフィンネート等)、油性剤等を任意に加える事ができる。

以下本発明を実施例により説明する。

製造例1

カゼインナトリウム2.5部(重量部、以下同じ)とグリセリン97.5部を加熱して混合した。この混合物に、



20部をジオクチルフタレート80部に溶解したものを攪拌下で混合して水に乳化乃至可溶化可能な組成物を得た。これを組成物(A)とする。

製造例2

ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ5部、プロピレングリコール10部及びグリセリン85部を加熱混合した。この混合物に



50部を塩素化パラフィンCB-419(旭電化工業(株)製)70部に溶解したものを攪拌下で混合して水に乳化乃至可溶化可能な組成物を得た。これを組成物とす。

製造例3

$[(C_8H_{17})_2NCS_2]_2Mo_2S_{2.1}O_{1.9}$ 10部ジオクチルフタレート40部グリセリン49部ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ(2.5多水溶液)・1

部を激しく攪拌し、組成物を得た。これを組成物(B)とする。

製造例4

$[(C_4H_9)_2NCB_2]_2Mo_2S_{1.5}O_{2.5}$ 5部、ジブチルフタレート45部、ノニルフエノールエトキシレート(EO付加モル数1.0、5%水溶液)5部、プロピレングリコール45部を激しく攪拌して組成物を得た。これを組成物(C)とする。

製造例5

有機モリブデン化合物として

$[(C_{12}H_{25})_2NCB_2]_2Mo_2S_3O_1$ 10部を用いた他は製造例3と同様にして組成物を得た。これを組成物(D)とする。

製造例6

$[(C_{18}H_{37})_2NCB_2]_2Mo_2S_1O_5$ 10部、ジ-*tert*-ヘキシルジチオリン酸亜鉛10部、ジオクタールアジベート30部、グリセリン45部、ドグシルベンゼンスルホン酸ソーダ(2.5%水溶液)2部を激しく攪拌して組成物を得た。これを組成物(E)とする。

製造例7

製造例3の有機モリブデン化合物に代えて、 $[(C_3H_{11})_2NCB_2]_2Sb$ を用いた他は製造例3と同様にして組成物を得た。これを組成物(F)とする。

実施例

上記製造例1~7により得られた組成物(A)、(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)を用いて、下記表-1に示す各成分を混合して水系作動油(1)、(2)、(3)、(4)、(5)及び(6)を得た。これらの水系作動油について、シエル4球試験(1500rpm、20kg/cm²、15分間の摩耗量を測定)、ベーンポンプ試験(ピツカースベーンポンプV-105Cで吐出圧50kg/cm²、シャフト回転数1200rpm、液温40℃で50時間経過後のベーンとカムリングの摩耗量を測定)を行なった。その結果を表-2に示す。

表 - 1

成分	水系作動油	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
組成物(A)		8					
〃(B)			2				
〃(C)				3			
〃(D)					5		
〃(E)						3	
〃(F)							2
〃(x)							5
増粘剤		1	1	1	1	1	1
リン系極圧剤			0.5				
防錆剤・抗酸化剤		2	2	2	2	2	2
蒸留水		94	94.5	94	92	94	94

表 - 2

水系作動油	シエル4球試験 摩耗量(mm)	ポンプ試験ベーン 摩耗量(μm)	ポンプ試験カム リング摩耗量(μm)
(1)	0.401	7	640
(2)	0.381	4	580
(3)	0.392	8	788
(4)	0.432	9	630
(5)	0.448	12	450
(6)	0.375	8	525
(7)	0.513	30	1050